

## 黄铁矿中微量元素的光谱测定

吴景鉢 陈燕敏\* 王宗花\*  
(中国地质科学院岩矿测试技术研究所)

本文对黄铁矿、磁黄铁矿单矿物做了研究，充分利用这两种硫化矿本身的特性，在盖帽电极中加入大量的 $K_2S_2O_7$ ，促使被测元素充分起硫化反应，使十多个与其伴生的易挥发元素能均一地提前蒸发，与主体元素分离，降低背景和避免干扰，用80毫克样品，一米光栅摄谱仪，DC电弧，就能同时

测定Ga、In、Ge、Tl、As、Sb、Bi、Cd、Pb、Sn、Mo、Ag等十二个元素，测定下限Ga、In、Ge、Tl、Bi、Mo、Ag为1 ppm；Sb、Cd 3 ppm；As 10 ppm；Pb、Sn\* < 10 ppm，单次摄谱20次，RSD 除

\* 陈燕敏、王宗花为武汉地院80届毕业生

Mo外，都在9—19之间，效率比化学法提高几倍。

## 实验部分

### 一、缓冲剂的选择

黄铁矿磁黄铁矿的主要组份是Fe, S, 其测定的杂质元素多以硫化物状态存在，比较容易蒸发。因此，缓冲剂的选择主要是如何抑制Fe元素的蒸发，降低测定限和均一各元素的蒸发行为，达到一次曝光同时测定，为此做了如下试验。

参照文献[1]先以C:K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>:Kx(F, Cl, Br, I)=50:40:10做试验，选用该缓冲剂的目的是以大量碱金属抑制Fe的蒸发，而以卤化物促其杂质元素蒸发，不致于拖后，其结果是KI这组缓冲剂较好，能抑制Fe大量蒸发，但Ga蒸发拖后，对Cd, Sb的测定限没有降低；采用C:K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>(K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)体系，其中以C:K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>=1:1配量较好，弧温~5000°K，谱线强度大，所测杂质元素能在70秒大部分蒸发，特别是对Ga的蒸发，用K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>比K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>好，显著地改善了Ga测定的再现性，这可能是由于K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>的活性较大之故。但Cd, Sb的测定限仍然不够，后来在电极装样前、后滴加几滴碘酒，使Cd, Sb的测定下限降低到3ppm，碘酒的作用可能在于：一是减少蒸气向外壁扩散；二是碘能提高这两个元素的谱线强度<sup>[2]</sup>。

### 二、内标的考虑

在黄铁矿单矿物中，Fe是主体元素，但用作内标补偿性不好，再现性差，用背景作内标，补偿性比Fe线内标稍好，但直流电弧辐射的连续光谱多，不易找到测量背景的位置，容易出现随机误差。发现采用绝对黑度作图，测定结果与再现性比前两者好。为了检验用绝对黑度可能造成的误差，采用准确称量装入每支电极与按一定规格要求不称样装入电极（都留空2—2.5毫米），所取得的RSD接近。因此，本文采取称样80毫克，缓冲剂280毫克，混匀后近似地分成两份全部装入两支电极（约180毫克），取其两份的黑度平均值计算含量。装样电极留空量与谱线黑度的关系是装样后的电极留空量应保持在2—2.5毫米，装样量170—180毫克，能取得最大的谱线强度。

### 三、标准样品的制备

黄铁矿的组成为FeS<sub>2</sub>，磁黄铁矿为Fe<sub>5</sub>S<sub>6</sub>—Fe<sub>1</sub>S<sub>17</sub>，都是硫、铁的化合物。因此，采用两种基体制备标准，一是用化学试剂FeS，二是用较纯的天然黄铁矿，所含的被测元素以增量法求出，在选用

的工作条件下，工作曲线基本重合，表明组份结构的影响很小。又以几个含量较大的元素如Pb, Sn, Zn以硫化物形态加入，其蒸发行与测出的结果与氧化物形态相一致，说明被测元素的化合物形态影响也很小。最后选用化学试剂FeS作为基体，被测元素以氧化物形态加入制备标备，其系列为：

As, Pb, Sn, Zn	}
Ga, Ge, In, Tl, Sb, Bi, Cd, Mo, Ag	
1.0, 0.3, 0.1, 0.03, 0.01, 0.003, 0.001%	%
0.1, 0.03, 0.01, 0.003, 0.001, 0.0003, 0.0001%	

由于样品中As含量较大，可单独制备一个3.0%的标准。

### 四、工作条件

仪器：WPG-100光栅摄谱仪，三透镜照明系统，中间遮光栏3.2毫米，狭缝11微米，光栅刻线1200条/毫米，中心波长3050Å，二级光谱。

激发光源：直流电弧，200伏，11安，装样电极为阳极，曝光70秒。

电极：直径6毫米石墨电极，下电极孔径4.5毫米，深11毫米，小帽长5毫米，小孔直径1.5毫米；上电极为圆柱形，直径3毫米，长12毫米；

暗室处理：天津II型紫外板，A, B显影液，显影3分钟，用指定配方定影液；

测光：Zeiss-II型黑度仪，狭缝150微米，以P-logC作图。

### 分析线及测定范围

Tl I 2767.9Å	1—300ppm
As I 2780.2Å	10—10000ppm
As I 2860.5Å	100—30000ppm
Sb I 2877.9Å	10—1000ppm
Pb I 2833.1Å	10—300ppm
Pb I 2873.3Å	30—3000ppm
Sn I 2840.0Å	10—300ppm
Sn I 2850.6Å	100—10000ppm
Bi I 2898.0Å	10—1000ppm
Bi I 3067.7Å	1—100ppm
Ge I 3039.1Å	1—300ppm
Ga I 2943.6Å	1—300ppm
In I 3256.1Å	1—300ppm
Mo I 3170.3Å	1—300ppm
Cd I 3261.1Å	3—1000ppm
Ag I 3280.7Å	1—300ppm

样品处理：缓冲剂为C:K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>=1:1 取样品80毫克

\* Pb, Sn检出限较低，但基体中含量高，故测定限定为10ppm

## 分析结果 (ppm)

Analytical results (ppm)

样品	方法	Pb	Sb	Bi	Ga	Mo	In	Ag	Sn	As	Cd	Tl	Ge
黄铁矿	本法	202	152	82	4.0	13.3	3.2	49	24	1325	1.7	<1	<1
	ICP 酸	203	142	104	<6	9.8	4.12	54		1342	2.5	1.9	2.5
	ICP 碱	221	144	104	<6	10.4	4.12	60	27.7	1342	2.5	1.9	
	火花源质谱			116	4.0	27.1	3.9	59.3	25		4.2	0.68	2.3
	化学	220						67		1700			
磁黄铁矿	本法	296	63	19	<1	<1	<1	4.1	457	240	<3	<1	<1
	ICP 酸	221	85	20	<6	<6		3.3		287			
	ICP 碱	239	89	22	<6	<6		3.2	527	316			
	化学	300	90					5	570	245			

与缓冲剂 280 毫克混合，分成两份全部装入两支电极并用锥形棒压紧，装样之前先在电极内滴入 3 滴碘酒，装样后再滴加两滴，凉干，盖上小帽。

15.0%， Sb 15.9%， Pb 13.2%， Sn 18.4%， B  
17.0%， Ga 15.2%， In 16.6%， Mo 24.8%， Cd  
13.1%， Ag 9.0%。

## 分析结果与误差

由于缺乏推荐值的标准样品，仅与化学分析和 ICP 分析做了比较，结果见表。取一个样品摄谱 20 次，求得单次摄谱相对标准偏差为：Tl 16.3%， As

## 参考文献

1. 吴景钵等：岩石矿物及测试 2,2,133 (1983)
2. 18th Colloquium Spectroscopicum internationale III, 1975, p856