

P₅₀₇--萃取树脂分离偶氮氯膦-PN光度法测定 矿石中稀土总量

广东省地质矿产局第九实验室 叶年咏

萃取树脂作为一种化学分离手段，国外七十年代就有报导⁽¹⁾，近年国内兄弟单位研制合成了各类型萃取树脂，并相继用于分析工作中，P₅₀₇萃取树脂最近问世，给稀土元素的分离富集带来了佳音。该树脂是在P₅₀₇萃取色层的基础上研制而成的，并具有离子交换的优点。

本文研究了P₅₀₇萃取树脂分离稀土的条件及偶氮氯膦-PN与稀土元素的显色反应；拟定了一个分离效果良好、简便、灵敏度比偶氮胂Ⅲ高一倍的稀土总量的分析流程，可作为稀土分析的新方法。

实验部分

一、设备及试剂

色谱柱 $\phi 8 \times 120\text{m/m}$ 柱下镶有 80 目玻璃砂滤片。

P₅₀₇ 萃取树脂（80目）（上海稀土研究所）
洗液 5% NH₄Cl + 1% 抗坏血酸 + 2% 磺基水扬酸（pH 2~3）

偶氮氯膦-PN 0.02% 水溶液

稀土标准：称取纯稀土氧化物用 1:1 HCl 溶解，制备成每毫升相当于 1 毫克稀土氧化物的 0.1 NH₄Cl 溶液（母液）

按矿区稀土元素之间的比例配制成 1 毫升含 10 微克的稀土总量标准溶液 pH 2~3 的 HCl 水溶液。

二、实验方法

在25毫升容量瓶中，分别加入1N HCl 2.5毫升，稀土总量标准溶液10毫升，0.02%偶氮氯膦—PN 5毫升，放置5分钟，以水稀至刻度，摇匀，在721型比色计上，680毫微米处，1厘米比色池，试剂空白为参比，测定其消光值。

三、显色条件试验

偶氮氯膦—PN在730—740毫微米处对钇的灵敏度较高，我们将波长移至680毫微米处，15个稀土吸光度基本一致；借以测定矿石中总稀土。

通过试验我们找到了显色时的最佳条件。在680毫微米处，试剂吸光度最低，而稀土元素与试剂的络合物有最大吸收值，显色剂用量在2—6毫升消光一致；络合物稳定时间为3.5小时。

四、柱上色层分离试验

在一系列色层柱上，分别称取3.0克P₅₀₇萃取树脂（固体）干法装柱，在树脂上铺一层玻璃毛，然后用6N HCl 20毫升淋洗柱子，再用pH 2—3的HCl水溶液平衡柱子备用。

1. 洗脱酸度的影响

分别取20微克稀土总量标准溶液，调节pH 2—3上各柱，流速0.5毫升/分，待试液流齐柱床时，各柱分别用不同酸度淋洗稀土总量，流速0.5毫升/分，收集20毫升洗脱液于50毫升小烧杯中，于电热板上蒸至约10毫升，转入25毫升容量瓶中，调节pH 2—3，以下操作同实验方法。

测定结果表明，洗脱酸度在3.5N HCl至6N HCl酸度内，稀土回收最高且一致，实验选用4.0N HCl作洗脱酸。

2. 镥的洗脱曲线

文献^[2]指出镥为稀土之尾，镥的洗脱完毕即为稀土全部洗脱的重要标志。

在已平衡好的色谱柱上，将含有10微克Ln₂O₃溶液上柱，以4.0N HCl洗脱分步收集，按实验方法绘制镥的洗脱曲线。

实验表明，4.0N HCl 18毫升，镥洗脱完毕，此时其它稀土即洗脱完毕，实验选用4.0N HCl 20毫升洗脱总稀土。

3. 共存元素的影响及分离

在20微克稀土总量的色层柱上，采用洗液10毫升洗除杂质，然后用4.0N HCl 20毫升洗脱总稀土，铁20毫克、铝、钙、镁10毫克，铜、钴、镍、铅、锌、铀、锆、钛、铌2毫克、钍3毫克、钽1毫克、硫酸根10毫克和磷酸根5毫克不影响测定。

五、矿石分析流程

称取0.1—0.5克样品于刚玉坩埚中，加3—4克Na₂O₂拌匀，放入700℃马福炉中焙烧10分钟取出冷却，移入盛有2毫升H₂O₂和1毫升10%氯化镁的250毫升烧杯中，用10%三乙醇胺100毫升提取，加入0.1M EDTA 1毫升和乙二胺（浓）1毫升摇匀，在电热板上煮沸10分钟，加少许纸浆，沉淀冷至室温，用中速滤纸以2%三乙醇胺和2% NaOH混合液洗涤烧杯及沉淀3—5次，水洗2次。

沉淀以热的1:4 HCl溶解于100毫升容量瓶中，体积约70毫升左右，冷却后加2滴0.5%甲酚红，用1:1 NH₄OH和1:9 HCl调至红色刚退，加10%一氯乙酸调节pH至2.4，以水冲至刻度摇匀备用。

分取上述工作液于已平衡好的色谱柱上，以0.5毫升/分流速上柱，待试液流齐柱床时用pH 2—3的水2毫升洗柱壁一次，然后用10毫升洗液洗除杂质，再用4.0N HCl 20毫升洗脱稀土。洗脱液置于50毫升烧杯中，在电热板上蒸至10毫升左右转入25毫升容量瓶中调节pH 2—3，加入1N HCl 2.5毫升，0.02%偶氮氯膦—PN 5毫升，摇匀显色，5分钟后用水冲至刻度，在721型比色计上，以试剂空白为参比，1厘米比色池，在680毫微米处测定其吸光度。

六、标准曲线的绘制

1. 直接法

吸取RE₂O₃标准液0、5、10、20、30微克于25毫升容量瓶中，按实验方法测定其吸光度。

2. 柱上色层分离法

吸取RE₂O₃标准液0、5、10、20、30微克于已平衡好的色层柱上，按色层分离的洗脱曲线分离手续，分别洗脱，将各点洗脱液置于50毫升烧杯中，在电热板上蒸至10毫升左右，转入25毫升容量瓶中，按实验方法测定吸光度。

测定数据表明，直接法和柱上色层分离法标准曲线斜率一致，吸光度十分接近，工作曲线可采用直接法绘制。

矿石分析结果对照

样品号码	本法%	光度法%*	光谱法%
试378	0.500	0.496	0.491
试380	0.079	0.083	0.083
试389	0.029	0.030	0.028

系PMBP萃取偶氮胂Ⅲ光度法。

参考文献

- R. Kroobei et al Ger Offen 2162951(1973)
- 李纹浪等《辽宁地质实验》1.(73) 1981

**Spectrophotometric Determination of Micro amounts of Rare
Earths in Minerals with CPA—PN after the Separation
with P_{507} Extraction Resin**

Ye Nian-yong

An extraction chromatographic method for determination of rare earths in minerals with P_{507} resin at pH 2-3 hydrochloric acid medium was studied. By using a mixture solution of ammonium chloride, ascorbic acid and sulfosalicylic acid as eluates, REE was determined with chlorophosphonazo-PN.