

人造“朱砂”的鉴定特征

任慧聪,于方,王时麒,范桂珍,孙丽华

(北大宝石鉴定中心,北京 100871)

摘要:采用密度、放大观察、紫外荧光、红外光谱、X射线荧光光谱等测试手段,对市场上出现的一种人造“朱砂”进行了宝石学的研究,结果显示其为一种由重晶石、方解石、有机物及不同含量的辰砂组成的人造材料。

关键词:辰砂;人造“朱砂”;鉴定特征

中图分类号: P575; P578.2⁺³

文献标识码:A

文章编号: 1000-6524(2014)S2-0161-04

Identification characteristics of artificial “cinnabar”

REN Hui-cong, YU Fang, WANG Shi-qi, FAN Gui-zhen and SUN Li-hua
(Gems Appraisal Center of Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The gemological characteristics of a kind of artificial “cinnabar” recently appearing in the market were studied through such testing methods as density, magnification observation, ultraviolet fluorescence, infrared spectrum and X-ray fluorescence spectrum, and the results show that the artificial “cinnabar” is composed of barite, calcite, organic matter and cinnabar of varying content.

Key words: cinnabar; artificial “cinnabar”; identification characteristics

“朱砂”以其特有的红色及相传有镇气驱邪、保平安、转运纳福等功效而深受人们的喜欢。目前,越来越多的“朱砂”饰品出现在珠宝市场上。

天然朱砂又称辰砂,系硫化汞的天然矿物,化学式为 HgS ,三方晶系,晶体呈菱面体,集合体则为粒状或致密块状等,常呈暗红、鲜红、浅红色,金刚光泽,半透明,摩氏硬度 $2.0\sim2.5$,相对密度 $8.0\sim8.2\text{ g/cm}^3$ (张蓓莉,2006)。在宝石学领域中,由于辰砂硬度较低,很少直接用于首饰及工艺品,较适宜于制作粘合饰品,即人造“朱砂”。

为研究人造“朱砂”的鉴定特征,从不同市场购买不同品种的样品进行测试(图1,1~9号样品为市场上购买的“朱砂”,10号样品为辰砂戒面)。

1 宝石学特征

1.1 外观特征

肉眼观察其特征,1~9号样品呈红色至暗红色,不透明,玻璃光泽至金刚光泽,表面可见暗红色、光泽较强的“银斑”存在,这种“朱砂”常被加工成圆珠、桶珠、貔貅等各种图案的挂件。10号样品呈暗红色,半透明,金刚光泽,水滴形素面。

1.2 密度分析

采用静水称重法测试样品的密度,结果显示,1~10号样品的密度分别为 2.57 、 2.57 、 2.54 、 2.54 、 1.95 、 1.90 、 4.61 、 5.22 、 5.22 和 8.02 g/cm^3 。从样品




图 1 人造“朱砂”及辰砂样品

Fig. 1 Artificial “cinnabar” and cinnabar samples

的密度分析,由于天然辰砂的密度为 $8.0\sim8.2\text{ g/cm}^3$,而所测样品1~9号密度均低于天然辰砂的密度,而且不同批次的样品密度有所不同,推测可能是由于不同样品所含辰砂的含量不同所致。

1.3 放大观察

在显微镜反射光观察,1~6号样品为分布均匀的红色颗粒状(图2a),而7~9号样品则见暗红色、金刚光泽、角砾状的颗粒存在,且与红色基底部分有明显的分界(图2b),10号样品表面光滑,呈金刚光泽。

1.4 紫外荧光

在紫外荧光灯长波下观察,5号、6号样品具有很强的红色荧光(图3a),1号、2号、3号、4号样品具有较弱的红色荧光(图3b),7号、8号、9号样品具有




图 2 均匀分布的红色颗粒(a)和暗红色、角砾状的颗粒(b)

Fig. 2 Red granular(a) distributed evenly and dark red and brecciaous granular (b)




图 3 样品在长波下的紫外荧光

Fig. 3 Ultraviolet fluorescence of samples in long wave

很弱的暗红色荧光(图 3c), 10 号样品无荧光。荧光的强弱可能与有机物含量的多少有关。

2 光谱学分析

2.1 红外光谱分析

采用德国布鲁克光谱仪器公司生产的 Tensor 27 型傅里叶变换红外光谱仪, 分辨率 8 cm^{-1} , 扫描范围 $4\,000\sim300\text{ cm}^{-1}$ 。通过粉末透射法对 1~10 号样品进行红外光谱分析, 发现 1、2、3、4、7、8、9 号样品的红外光谱图基本一致(图 4a、4c), 其主要成分为辰砂、重晶石、方解石及有机物, 其中辰砂的特征峰

为 $346、285、175\text{ cm}^{-1}$, 由于仪器的测试波段范围受限, 目前仅可测得辰砂的 346 cm^{-1} 特征峰(陈磊, 2014)。重晶石的特征峰为 $1\,180、1\,120、1\,084、634、613\text{ cm}^{-1}$, 方解石的特征峰为 $1\,425\sim1\,450$ 和 878 cm^{-1} (凌潇潇等, 2008), 同时图谱中也出现了有机物的吸收峰如 $3\,040、2\,985、2\,966、2\,922、2\,882、1\,732\text{ cm}^{-1}$ 等。相比而言, 7、8、9 号的辰砂峰值更强, 说明这 3 个样品中的辰砂含量更高, 与密度测定结果一致。5、6 号的红外光谱图基本一致(图 4b)其主要成分为重晶石、方解石及有机物, 因未含辰砂, 故其密度最低。图 4d 是 10 号样品的红外光谱, 与标准辰砂矿物的 346 cm^{-1} 特征峰一致。




图 4 样品的红外光谱分析
Fig. 4 Infrared spectra of the samples

2.2 X 射线荧光光谱仪分析

采用 X 射线荧光光谱仪 X-3680 对样品进行分析, 将所测样品与 X 射线荧光光谱中标定的 Hg 元素的标准峰与进行比较, 其中 1~4 号样品测试结果一致, 5~6 号样品测试结果一致, 样品的峰位与 Hg

元素的标准峰位重叠很少, 说明这些样品中含汞元素很少或者几乎不含汞元素的成分。7~10 号样品测试结果一致, 样品的峰位与 Hg 元素的标准峰位几乎完全重叠, 由此说明这 4 个样品中含有 Hg 元素, 应该含有辰砂, 与红外光谱分析结果一致。

3 辰砂与人造“朱砂”对比

辰砂与人造“朱砂”的具体对比特征详见表1。

表1 辰砂与人造“朱砂”对比

Table 1 Comparison between cinnabar and “artificial” cinnabar

对比类别	辰砂	“人造”朱砂
颜色	暗红色、鲜红色、浅红色	暗红色、鲜红色
光泽	金刚光泽	玻璃光泽至金刚光泽
密度(g/cm ³)	8.0~8.2	1.90~5.22
荧光	无	弱至强红色荧光
透明度	半透明	不透明
红外光谱分析	具346 cm ⁻¹ 吸收峰	具重晶石、方解石、有机物吸收峰,部分具346 cm ⁻¹ 吸收峰
X射线荧光光谱分析	具有Hg元素特征峰	部分具有Hg元素特征峰

4 结论

对不同样品的研究、分析、测试结果表明:

(1) 珠宝市场上的人造“朱砂”不是天然辰砂,而为人造材料。

(2) 人造“朱砂”主要由辰砂粉、重晶石、方解石及有机物粘合而成,辰砂成分含量不同,导致密度、放大观察、光泽、荧光等方面有所差异。

(3) 人造“朱砂”是否含有辰砂成分可以采用红外光谱仪及X射线荧光光谱仪进行测定。

References

- Chen Lei. 2014. Study Mineralogical and Gemological Research of ShanXi Xunyang Bloodstone[D]. China University of Geosciences (Beijing)(in Chinese).
- Ling Xiaoxiao, Wang Shiqi, Wu Ruihua, et al. 2008. Study on gemological characteristics of imitation of malachite[J]. Journal of Gems and Gemmology, 10(3): 27~30(in Chinese).
- Zhang Beili. 2006. Systematic Gemology[M]. Beijing: Geological Publishing House(in Chinese).

附中文参考文献

- 陈磊. 2014. 陕西旬阳“鸡血石”的矿物学及其宝石学研究[D]. 中国地质大学(北京).
- 凌潇潇,王时麒,吴瑞华. 2008. 一种仿孔雀石材料的宝石学特征研究[J]. 宝石和宝石学杂志, 10(3):27~30
- 张蓓莉. 2006. 系统宝石学[M]. 北京: 地质出版社.